

Основная Информация

MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884
MARBLE MATT EMULSION®



Фирменная краска Mylands, изготовленная из супертонкого молотого мраморного порошка для натурального износостойкого покрытия.

Матовая акриловая краска на водной основе.

Предполагаемое использование: внутренние стены и потолок. 3% блеска.

120 основных цветов.

20 цветов из палитры Greys and Neutrals.

EN13300 Класс 1. Сертифицированный тест на соответствие европейским стандартам класса 1.

Доступна в объемах: 100 мл, 250 мл, 1л, 2.5л, 5л.

Расход: 15 м2 на литр в зависимости от подложки и способа нанесения.

Нанесение: 2 слоя.

Технические Данные

MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884

MARBLE MATT EMULSION PAINT

Назначение	Высококачественная акриловая матовая эмульсия для внутреннего использования.		
Артикул продукта	Название Marble Matt Emulsion	Артикул продукта 50 600 0001	Степень блеска 3%
Технические данные	<p>Это акриловая водоземulsionная краска на водной основе для внутреннего использования.</p> <p>Не подходит для обработки дерева.</p> <p>Скорость высыхания позволяет наносить два слоя за один день.</p> <p>С низким запахом и безвредным для окружающей среды.</p> <p>Обладает отличной укрывистостью.</p> <p>Можно мыть.</p>		
Применение	<p>Хорошо перемешайте перед использованием.</p> <p>Не использовать при экстремальных температурах. Использовать при температуре от 8°C до 30°C.</p> <p>Перед использованием окрашиваемые поверхности должны быть прогрунтованы.</p> <p>Способы нанесения: кисть или валик.</p>		
VOС Содержание	Низкое содержание VOС. Максимум 30гр/литр.		
Время высыхания	<p>При прикосновении: 1 – 2 часа.</p> <p>Повторное нанесение через: 3 – 4 часа.</p> <p>Полное время полимеризации краски – 72 часа.</p>		
Площадь покрытия	Средний расход 15м/кв на литр.		
Нанесение	<p>Рекомендуется проводить процесс покраски от угла до угла помещения, во избежание образования белых полос на стыках.</p> <p>Рекомендуем окрашивать , используя валик (средний ворс (12 до 18 мм) полиакрил или микрофибра) или кисть, не разбавляя краску водой.</p> <p>При нанесении через краскопульт* допустимо разбавлять краску на 10% водой, в остальных случаях разводить краску водой не рекомендуется.</p>		

Чистка инструментов	Вымыть кисти и валики сразу после использования, в теплой воде.
Упаковка	Доступна в емкостях : 100 мл., 250 мл., 1 литр, 2,5 литра, 5 литров
Срок и условия	Хранить при температуре выше 5 градусов по цельсию. Срок хранения 12 месяцев.
Состав	<p>H₂O > 25,5%, цеолит * поликарбоксилатное соединение > 0,10%, минеральное масло > 0,50%, натриевая соль полиакриловой кислоты > 0,33%, жирные кислоты, C16- 19-Разветвленные соли цинка > 0,08% , Морфолиновое соединение > 0,08%, спирт.</p> <p>Этокселированный, фосфатированный, нейтрализованный > 0,8%, Natha 9 Petroleum) Гидроочищенный тяжелый 0,8%, изотридециловый спирт, этокселированный > 0,8%, гликолевый эфир > 0,03%, нитрит натрия > 0,03%, нонилфенол этоксилат. Ионное поверхностно-активное вещество > 0,56%, 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2-изотиазол-3-он < 0,003%, 2-октил-2-изотиазол-3-он > 0,06 % , Этилгидроксицеллюлоза > 0,25%, гидроксиэтилцеллюлоза > 0,15%, аминоспирт > 0,03%, 2- (2-бутоксипропанол) этанол > 0,16%, диоксид титана / белая глина > 38,0%, гидрофобно модифицированный полиэтиленокристый уретан > 0,15%, водный винил Раствор ацетата / акрилового сополимера > 0,32%.</p>